

LaHydro



Produktbeschreibung:

Bandgefertigte Gipsplatten, Typ GM-FH1I nach DIN EN 15283-1 und gleichwertig zum Typ GKFI nach DIN 18180 für Wand- und Deckenbekleidungen im feuchtebeanspruchten Innenbereich sowie im nicht direkt bewitterten Außenbereich

Merkmale:

- Extrem hohe Unempfindlichkeit gegen Feuchte und Nässe
- Äußerst geringe Wasseraufnahme von weniger als 3%
- Einfache und saubere Verarbeitung durch „Ritzen und Brechen“
- Keine Hautreizungen

Anwendungsbereiche:

- Geeignet für Wände und Decken mit hoher Feuchtigkeitsbeanspruchung
- Decken in nicht unmittelbar bewitterten Außenbereichen
- Schwimmbäder, öffentliche Duschen, Sauna- und Wellnessbereiche, Großküchen und Labore

Produktdaten & Verarbeitung

BRANDVERHALTEN	A2-s1, d0 nach DIN EN 13501-1	
PLATTENDICKE [mm]	12,5	
LÄNGS- & QUERKANTE	AK (längs), SKF (quer)	
BREITE [mm]	1.250	
LÄNGE [mm]	2.000	
PALETTIERUNG [Stk./Palette]	24	50
LEISTUNGSERKLÄRUNG	SI-HY-1607011	
KENNZEICHNUNG	Nach DIN EN 15283-1 mit CE-Kennzeichnung	
GEFAHRSTOFFINHALTE	Keine gemäß Gefahrstoffverordnung bzw. EU-Verordnung 1907/2006	
ABFALLSCHLÜSSELNUMMER	17 08 02 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 17 09 04 Gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind	
VERARBEITUNG	In Innenräumen mit einem Temperaturbereich von +10°C bis +40°C; relative Luftfeuchte von 30% bis 80%. Verarbeitung nach Siniat Richtlinien. Verspachteln mit Pallas hydro.	

Technische Daten

PLATTENDICKE [mm]	12,5		DRUCKFESTIGKEIT [N/mm ²]	≥ 4,70 (rechtwinklig zur Plattenebene)	
MASSTOLERANZEN [mm]	DICKE	± 0,7	nach DIN EN 15283-1	OBERFLÄCHENHÄRTE [N/mm ²]	10–18 (Brinell)
	BREITE	+0 / -4	nach DIN EN 15283-1	WÄRMELEITFÄHIGKEIT λ _r [W/(m·K)]	0,25 nach DIN EN ISO 10456
	LÄNGE	+0 / -5	nach DIN EN 15283-1	WASSERDAMPFDIFFUSIONS-WIDERSTAND μ [-]	10 nach DIN EN ISO 10456
FLÄCHENGEWICHT [kg/m ²]	ca. 10,8		FEUCHT.GEHALT BEI 20 °C [MASSEN-%]	ca. 0,6–1,0	
ROHDICHTE [kg/m ³]	≥ 860		MAX. ANWENDUNGSTEMP. [°C]	45	
ELASTIZITÄTSMODUL [N/mm ²]	QUER	≥ 3.500		THERMISCHER LÄNGENAUS-DEHNUNGSKOEFFIZIENT [1/K]	1,3 · 10 ⁻⁵ (50–60% r. F.)
	LÄNGS	≥ 4.000		MAX. WASSERAUFNAHME [%]	≤ 3
BIEGEBRUCHLAST [N]	QUER	≥ 210		SCHIMMELRESISTENZ	Note 0/3 (= Bestnote) nach Test von CONIDIA; Note 10/10 (= Bestnote) nach Test gemäß ASTM D32733
	LÄNGS	≥ 850			

Dieses Produktdatenblatt dient ausschließlich der Informationen über den oben näher bezeichneten Baustoff. Die Angaben basieren auf unseren technischen Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Vorschriften sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Wir behalten uns alle nach nationaler und/oder internationaler Normung möglichen bzw. notwendigen Produktänderungen vor.

Stand: Januar 2024

Etex Building Performance GmbH | Scheifenkamp 16 | 40878 Ratingen



www.siniat.de



www.youtube.com/
SiniatTrockenbau



www.instagram.com/
Trockenbauguide

etex inspiring ways of living