

LaFlamm dB 12,5


Produktbeschreibung:

Der wirtschaftliche Allrounder gegen Feuer. Feuerschutzplatte mit faserarmiertem Gipskern für Brand- und Schallschutzanwendungen in fast allen Bereichen des Bauwesens und für Feuerwiderstandsklassen bis F 180. Typ DF nach DIN EN 520 sowie GKF nach DIN 18180 und erfüllt Anhang A nach DIN 4102-4:2025-06.

Merkmale:

- Wirtschaftliche, geprüfte Konstruktionen
- Biegsam und faltbar mit V-Fräsung

Anwendungsbereiche:

- Unterdecken und Deckenbekleidungen
- Trennwände, Schachtwände und Sicherheitswände
- Holzstützen und -trägerbekleidungen
- Sicherheitswände (RC 1)

Produktdaten & Verarbeitung

BRANDVERHALTEN	Klasse A2-s1, d0 nach DIN EN 13501-1, Baustoffklasse A2 nicht brennbar nach DIN 4102-1			
PLATTENDICKE [mm]	12,5			
KANTENFORM [längs/quer]	HRAK (längs), SKF (quer)		AK (längs), SKF (quer)	
BREITE [mm]	1.250			
LÄNGE [mm]	2.000	2.500	3.000	2.000
PALETTIERUNG [Stk. je Palette]	24/50	50	20	24/50
KENNZEICHNUNG	Nach DIN EN 520 mit CE-Kennzeichnung und nach DIN 18180			
LEISTUNGSERKLÄRUNG	Nr. SI-FL-1607245			
GEFAHRSTOFFINHALTE	Keine gemäß Gefahrstoffverordnung bzw. EU-Verordnung 1907/2006			
ABFALLSCHLÜSSELNUMMER	170802: Baustoffe auf Gipsbasis			
VERARBEITUNG	In Innenräumen mit einem Temperaturbereich von +10 °C bis +40 °C; relative Luftfeuchte von 30 % bis 80 %. Verarbeitung nach Siniat Richtlinien. Verspachteln mit Pallas Spachtelmassen, beispielsweise mit Pallas fill, Pallas fill B, Pallas mix, Pallas easy.			

Technische Daten

PLATTENDICKE [mm]	12,5		DRUCKFESTIGKEIT [N/mm²]	≥ 5,5	
MASSTOLERANZEN [mm]	DICKE	±0,5	MITTLERE SCHERFESTIGKEIT (N)	585	DIN EN 520
	BREITE	+0/-4	OBERFLÄCHENHÄRTE [N/mm²]	10 - 18	(Brinell)
	LÄNGE	+0/-5	WÄRMELEITFÄHIGKEIT λ_R [W/(m·K)]	0,25	DIN EN ISO 10456
FLÄCHENGEWICHT [kg/m²]	≥ 10		WASSERDAMPFDIFFUSIONS-WIDERSTAND μ [-]	10 (trocken)	DIN EN ISO 10456
ROHDICHTHE [kg/m³]	≥ 800		FEUCHT.GEHALT BEI 20 °C [MASSE-%]	ca. 0,6 - 1,0	
ELASTIZITÄTSMODUL [N/mm²]	QUER	≥ 2.200	MAX. ANWENDUNGSTEMP. [°C]	45	
	LÄNGS	≥ 2.800	THERMISCHER LÄNGENAUS-DEHNUNGSKOEFFIZIENT [1/K]	1,3 · 10 ⁻⁵	
BIEGEBRUCHLAST [N]	QUER	≥ 210			
	LÄNGS	≥ 610			

Dieses Produktdatenblatt dient ausschließlich der Informationen über den oben näher bezeichneten Baustoff. Die Angaben basieren auf unseren technischen Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Vorschriften sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Wir behalten uns alle nach nationaler und/oder internationaler Normung möglichen bzw. notwendigen Produktänderungen vor.

Stand: Februar 2026

Etex Building Performance GmbH | Scheifenkamp 16 | 40878 Ratingen


www.siniat.de

www.youtube.com/SiniatTrockenbau

www.instagram.com/Trockenbauguide

www.linkedin.com/company/siniat