

LaGyp 9,5/12,5


Produktbeschreibung:

Die Basis Gipsplatte. Typ A nach DIN EN 520 sowie Typ GKB nach DIN 18180 für Standardanwendungen im Trockenbau. Flächen und Längskanten sind mit fest haftendem Spezialkarton ummantelt.

Merkmale:

- Normkonform & millionenfach bewährt
- Zuverlässiger Schallschutz
- Biegbar
- Faltbar mit V-Fräsung

Anwendungsbereiche:

- Wand und Deckenkonstruktionen im Innenbereich
- Metallständerwände
- Trockenputz
- Vorsatzschalen

Produktdaten & Verarbeitung

BRANDVERHALTEN	Klasse A2 s1, d0 nach DIN EN 13501-1													
PLATTENDICKE [mm]	9,5		12,5											
KANTENFORM [längs/ quer]	HRAK (längs), SKF (quer)		HRAK (längs), SKF (quer)						HRK (längs), SKF (quer)		AK (längs), SKF (quer)		VK (längs), SKF (quer)	
BREITE [mm]	1.250		1.250						625		1250		1250	
LÄNGE [mm]	2.000	2.500	2.000*	2.000*	2.500	2.500	2.600	2.750	3.000	2.000	2.500	2.000	2.000	2.500
PALETTIERUNG [Stk. je Palette]	60		50	24	50	20	20	20	20	48		24/50		50
KENNZEICHNUNG	Nach DIN EN 520 mit CE Kennzeichnung und DIN 18180													
LEISTUNGSERKLÄRUNG	SI-GY 1607001													
GEFAHRSTOFFINHALTE	Keine gemäß Gefahrstoffverordnung bzw. EU-Verordnung 1907/2006													
ABFALLSCHLÜSSELNUMMER	170802: Baustoffe auf Gipsbasis, 170904: Gemischte Bau- und Abbruchabfälle													
VERARBEITUNG	In Innenräumen mit einem Temperaturbereich von +10 °C bis +40 °C; relative Luftfeuchte von 30 % bis 80 %. Verarbeitung nach Siniat Richtlinien. Verspachteln mit Pallas Spachtelmassen, beispielsweise mit Pallas fill, Pallas fill B, Pallas mix, Pallas easy.													

*Platten sind an der Stirnkante gefast

Technische Daten

PLATTENDICKE [mm]		9,5	12,5
MASSTOLERANZEN [mm]	DICKE	±0,5	
	BREITE	+0/-4	
	LÄNGE	+0/-5	
FLÄCHENGEWICHT [kg/m²]		≥6,7	≥8,5
ROHDICHTE [kg/m³]		≥700	≥680
BIEGEBRUCHLAST [N]	QUER	≥160	≥210
	LÄNGS	≥409	≥610

DRUCKFESTIGKEIT [N/mm²]		≥4,7 (rechtwinklig zur Plattenebene)	
OBERFLÄCHENHÄRTE [N/mm²]		10 - 18	(Brinell)
WÄRMELEITFÄHIGKEIT λ _r [W/(m·K)]		0,21	nach DIN EN ISO 10456
WASSERDAMPFDIFFUSIONS-WIDERSTAND μ [-]		10 (trocken) 4 (feucht)	nach DIN EN ISO 10456
ELASTIZITÄTSMODUL [N/mm²]	QUER	≥2.200	
	LÄNGS	≥2.800	
FEUCHT.GEHALT BEI 20 °C [MASSEN-%]		ca. 0,6 - 1,0	
MAX. ANWENDUNGSTEMP. [°C]		45	
THERMISCHER LÄNGENAU-DEHNUNGSKOEFFIZIENT [1/K]		1,3·10 ⁻⁵	

Dieses Produktdatenblatt dient ausschließlich der Informationen über den oben näher bezeichneten Baustoff. Die Angaben basieren auf unseren technischen Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Vorschriften sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Wir behalten uns alle nach nationaler und/oder internationaler Normung möglichen bzw. notwendigen Produktänderungen vor.

Stand: Februar 2026

Etex Building Performance GmbH | Scheifenkamp 16 | 40878 Ratingen



www.siniat.de



www.youtube.com/SiniatTrockenbau



www.instagram.com/Trockenbauguide



www.linkedin.com/company/siniat