

LaGyp 9,5 mm


Produktbeschreibung:

Die Basis Gipsplatte, Typ A nach DIN EN 520 sowie Typ GKB nach DIN 18180 für Standardanwendungen im Trockenbau. Flächen und Längskanten sind mit fest haftendem Spezialkarton ummantelt.

Merkmale:

- Normkonform & millionenfach bewährt
- Biegbar
- Faltbar mit V Fräsung

Anwendungsbereiche:

- Wand und Deckenkonstruktionen im Innenbereich
- Metallständerwände
- Trockenputz
- Vorsatzschalen

Produktdaten & Verarbeitung

BRANDVERHALTEN	Klasse A2 s1, d0 nach DIN EN 13501-1	
PLATTENDICKE [mm]	9,5	
BREITE [mm]	1.250	
LÄNGE [mm]	2.000	2.500
KANTE	HRAK	
PALETTIERUNG [Stk./Palette]	60	
KENNZEICHNUNG	Nach DIN EN 520 mit CE Kennzeichnung und DIN 18180	
LEISTUNGSERKLÄRUNG	SI-GY 1607001	
GEFAHRSTOFFINHALTE	Keine gemäß Gefahrstoffverordnung bzw. EU-Verordnung 1907/2006	
ABFALLSCHLÜSSELNUMMER	170802: Baustoffe auf Gipsbasis, 170904: Gemischte Bau- & Abbruchabfälle	
VERARBEITUNG	In Innenräumen mit einem Temperaturbereich von +10 °C bis +40 °C; relative Luftfeuchte von 30 % bis 80 %. Verarbeitung nach Siniat Richtlinien. Verspachteln mit Pallas Spachtelmassen, beispielsweise mit Pallas fill, Pallas fill B, Pallas mix, Pallas easy.	

Technische Daten

PLATTENDICKE [mm]	9,5		DRUCKFESTIGKEIT [N/mm²]	≥ 4,7 rechtwinklig zur Plattenebene	
MASSSTOLERANZEN [mm]	DICKE	± 0,5	OBERFLÄCHENHÄRTE [N/mm²]	10 - 18 (Brinell)	
	BREITE	+0/-4	WÄRMELEITFÄHIGKEIT λ_R [W/(m·K)]	0,21 nach DIN EN ISO 10456	
	LÄNGE	+0/-5	WASSERDAMPFDIFFUSIONS-WIDERSTAND μ [-]	10 trocken 4 feucht nach DIN EN ISO 10456	
FLÄCHENGEWICHT [kg/m²]	≥ 6,7		ELASTIZITÄTSMODUL [N/mm²]	QUER	≥ 2.200
ROHDICHTE [kg/m³]	≥ 700			LÄNGS	≥ 2.800
BIEGEBRUCHLAST [N]	QUER	≥ 160	FEUCHT.GEHALT BEI 20 °C [MASSEN-%]	ca. 0,6 - 1,0	
	LÄNGS	≥ 409	MAX. ANWENDUNGSTEMP. [°C]	45	
			THERMISCHER LÄNGENAUS-DEHNUNGSKOEFFIZIENT [1/K]	$1,3 \cdot 10^{-5}$	

Dieses Produktdatenblatt dient ausschließlich der Informationen über den oben näher bezeichneten Baustoff. Die Angaben basieren auf unseren technischen Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Vorschriften sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Wir behalten uns alle nach nationaler und / oder internationaler Normung möglichen bzw. notwendigen Produktänderungen vor.

Stand: August 2025

Etex Building Performance GmbH | Scheifenkamp 16 | 40878 Ratingen



www.siniat.de



www.youtube.com/SiniatTrockenbau



www.instagram.com/Trockenbauguide



www.linkedin.com/company/siniat